

Additin® M42.006

腐蚀抑制剂

类型

防锈油复合剂

技术参数

成分	复合型磷酸钙/羧酸钙
外观	棕色液体
钙含量	约 1.3%
密度, 20°C (ASTM-D 1298)	约0.960g/ml
总碱值 (DIN 51558-1)	约 37 mg KOH/g
闪点, COC (ASTM-D 92)	约 180°C
矿物油含量	约30%

应用

- 防锈油(溶剂型和矿物油型)
- 拉伸油
- 预润滑

M

42.006是一款不着色,不含钡,低气味的防锈添加剂.Kesternish实验跟盐雾试验中体现了优异的防锈性能.在低添加量时,仍保持优异的防锈性能.它主要可应用于溶剂型跟矿物油型基础油.

M 42.006 超出了传统钡型产品的性能.

以M 42.006作为基础防锈剂的大多数防锈油产品,都可以通过碱洗除去.

M 42.006可以作为防锈剂用于润滑脂中.

不适用于循环系统油的防锈.

溶解性

无论对于矿物油、合成油以及溶剂油, M

42.006都有很好的溶解性。但仍然需要验证在所使用基础油中的溶解性以及与其他添加剂的相容性

实验数据

见实验报告

包装

180 kg 铁桶

存储

室温干燥条件下 12 个月

处置

更多有关安全信息请参阅 M 42.006 产品安全文件 (MSDS)

注：

我厂无论是通过口头，书面还是通过试验提出的技术建议，均属真实，但我们并不对其作出保证，这些亦适用于第三方拥有专利权的产品。该等建议并不免除您对本公司提供的产品是否适合您的预定工艺流程及应用作出判断的责任。产品的应用、使用及加工不受本公司的控制，因此，应由您本身负全部责任。此外，如果需对任何损失进行赔偿，本公司仅赔偿由本公司提供的并且由贵方使用的货物价值。本公司将为您提供符合销售及交货一般条款范围及质量一致的产品。

除非另外注明，所有商标均为 Rhein Chemie Rheinau GmbH 或 Rhein Chemie Corporation 的注册商标。



莱茵化学(青岛)有限公司

中国青岛市四流北路43号

邮编: 266043

电话: 0532-84821670

传真: 0532-84825961

朗盛广州办事处:

广州市环市东路362-366号好世界广场25082室

邮编: 510060

电话: 020-83752238-112

传真: 020-83752511

上海市南京西路1601号越洋广场16楼 朗盛化学

邮编 : 200040

电话 : 021-61098310

传真 : 021-61098311